

INFORMACE O VÝROBKU

PU 7970 OV

Uzavírací nátěr

Popis a aplikace

Uzavírací nátěr Qeshfloor PU 7970 OV je mírně lesklé 1složkové podlahové povrstvení o tloušťce asi 80 až 100 µm na bázi polyuretanu neobsahující rozpouštědla.

Vhodný jako průhledný, mírně lesklý, nežloutnoucí konečný nátěr odolný vůči oděru mj. ke konečné úpravě litých podlah Qeshfloor.

Uzavírací nátěr Qeshfloor PU 7970 OV se proto výborně hodí ke konečnému zpracování:

- ▶ základní lité podlahy Qeshfloor EP 2500
- ▶ lité podlahy Qeshfloor PU 2060
- ▶ maltové podlahy Qeshfloor EP 1000 (ve spojení s uzavíracím nátěrem Qeshfloor EP 7950)
- ▶ maltové podlahy Qeshfloor EP 1200/EP1250 (ve spojení s uzavíracím nátěrem Qeshfloor EP 7950)

WWW.QESHFLOOR.DE

* Viz odpovídající dokumentaci.

** Při teplotě 20 °C a r.v. 65%.

*** Před použitím nejdříve přečíst dotyčné aplikační směrnice.

**** Zabránit velkým teplotním výkyvům; mohou vést k teplotnímu šoku, který může negativně ovlivnit konečný výsledek.

Vlastnosti / přednosti výrobku

- ▶ Neobsahuje rozpouštědla
- ▶ Snadné zpracování
- ▶ Velmi odolný vůči oděru
- ▶ Bezprašný a dobře umývatelný
- ▶ Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- ▶ Nežloutne

Technické parametry

SUCHÝ PROTI PRACHU

POCHŮZNÝ

PŘETÍRATELNÝ

HUSTOTA

TRVANLIVOST

BARVA

VZHLED

TLOUŠŤKA VRSTVY

MECHANICKÝ ZATÍŽITELNÝ

ZATÍŽITELNÝ CHEMIKÁLIEMI A VODOU

OBSAH PEVNÝCH LÁTEK

SPOTŘEBA

BALENÍ

DOBA ZPRACOVÁNÍ

BOD VZNÍCENÍ

ODOLNOST VŮČI MRAZU

asi po 16 hodinách**

asi po 16 hodinách**

během 24 hodin nanést další vrstvu popř. provést další zpracování; po více než 24 hodinách je třeba povrch nejdříve lehce mechanicky zdrsnit a zbavit prachu, dříve než může být nanesena druhá vrstva

smíšený výrobek: přibližně 1,15 kg/dm³

při správném skladování vydrží asi 12 měsíců

průhledný

mírně lesklý

asi 80 - 100 µm

po 3 x 24 hodinách**

po 7 x 24 hodinách**

nepříslušné

max. 100 g/m² na vrstvu, v závislosti na struktuře podkladu

5 kg plechová nádoba

nepříslušné

nepříslušné

ano****

Podklad

Podlaha z umělé pryskyřice Qeshfloor musí být pochůzná, suchá, čistá a bez látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi.

Podklad uzavřete během 24 hodin.

K dosažení optimální přilnavosti se doporučuje vždy lehce obrousit epoxidové podklady, dříve než bude výrobek nanesen.

Prosím, u jiných podkladech se obraťte na náš technický servis.

Zpracování Qeshfloor PU 7970 OV***

Před použitím materiál v obalu vždy dobře promíchejte a přelijte do čistého pracovního kbelíku. Plechovou nádobu otevřete až poté, co bude obsažený materiál skutečně zpracován.

Otevřená balení co nejrychleji zpracujte a dále neskladujte.

Před použitím tohoto výrobku si nejdříve vždy přečtěte "Směrnice k aplikaci uzavíracího nátěru Qeshfloor PU 7970 OV".

Materiál stejnoměrně a tence nanášejte válečkem z kůže (štetcem) v uzavřené vrstvě (max. 100 g/m²!) na podklad, dokud nebude váleček téměř suchý.

Po nanesení vždy během 5 minut dodatečně válečkujte vlhkým a ne promočeným podlahovým válečkem (velur) o šířce 50 nebo 70 cm*.

Pracovní nástroje po použití hned utřete čisticími utěrkami Qeshfloor*.

Důležité

- ▶ Podmínky zpracování:
Minimální teplota podkladu: 15 °C a 4 °C nad rosným bodem.
Maximální teplota podkladu: 25 °C a 4 °C nad rosným bodem.
Optimální teplota zpracování: 20 °C
Minimální relativní vlhkost (R.V.): 60%.
Maximální relativní vlhkost (R.V.): 80%.
Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky a směrnice zpracování a tento výrobek (během a po použití) bude např. vystaven průvanu nebo proudu vzduchu, může to mít za následek rozdíly v lesku.
- ▶ Používejte jen ošetrovací a čisticí prostředky s neutrálním pH. V žádném případě nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky.
- ▶ K odstranění čerstvých nečistot se výborně hodí čisticí utěrky* Qeshfloor Unipro.
- ▶ Pro další informace viz "Směrnice k čištění podlahových povrstvení Qeshfloor".
- ▶ Na vaše přání vám můžeme poslat patřičná doporučení k čištění a ošetřování.
- ▶ Skladovat jen v originálním balení v chladném (bez mrazu), suchém a dobře větraném prostoru.

Bezpečnost práce

Dráždivý.

Obsahuje hexametylen-1,6-diisokyanát.

Při kontaktu s kůží může vyvolat přecitlivělost.

Škodlivá pro organizmy žijící ve vodě: ve vodě může mít z dlouhodobého hlediska účinky škodící životnímu prostředí.

Zabraňte kontaktu s kůží. Vhodné ochranné rukavice.

Bezpodmínečně proveďte ekologickou likvidaci. Speciální pokyny popř. bezpečnostní list obdržíte u nás.

Obsahuje izokyanáty. Respektujte pokyny výrobce.

Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí: Žádná.

Na tento výrobek lze použít bezpečnostní list uzavíracího nátěru Qeshfloor PU 7970 OV.

Tento list byl vytvořen podle usnesení ze dne 29. dubna 1993 pro bezpečnostní listy v rámci nizozemského zákona o nebezpečných látkách.

ČÍSLO PŘEPRACOVÁNÍ

PU 7970 OV/01.08.06/přepracování:0

Unipro pracuje se systémem řízení jakosti podle NEN-EN-ISO-9001/14001. Podnik byl k tomu certifikován společností TÜV Nederland QA. To znamená, že dodávky jsou realizovány podle výrobních a procesních specifikací platných pro tento systém a že výrobky a služby poskytované společností Unipro odpovídají popisu uvedenému v těchto technických specifikacích. Protože společnost Unipro nezná způsob rovněž i okolnosti zpracování výrobku a nemůže vyvíjet žádný vliv na zpracování svých výrobků, je vyloučena jakákoliv záruka za škody způsobené zpracováním výrobků Unipro. S vydáním tohoto listu ztrácí všechny předtím vydané informační listy o tomto výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2006. Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno toto vydání bez písemného souhlasu společnosti Unipro BV nějakým způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.